



SCHEMA TECNICA LONDON

rev.1/17

DESCRIZIONE

Pittura superlavabile ad alte prestazioni caratterizzata da buon potere coprente, punto di bianco e resistenza a lavaggio.

CAMPI DI IMPIEGO

Adatta alla decorazione di interni a cui conferisce un piacevole aspetto opaco e vellutato unitamente ad una buona resistenza all'abrasione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed imprimere con ALCAFIX opportunamente diluito con acqua.

Muri già trattati interni: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con ALCAFIX opportunamente diluito.

Muri già trattati con pittura a tempera o similare: inumidire la superficie con acqua, raschiare bene ed infine procedere come per muro nuovo.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da efflorescenze saline, da residui oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE

Applicare almeno 2 mani di LONDON a pennello, rullo o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 12 ore dalla mano di fondo e almeno 8 ore tra la prima e la seconda mano di pittura. Applicare con temperature comprese tra + 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell'uso.

DILUIZIONE

Aggiungere 30-35% di acqua.

DATI TECNICI

PRODOTTO

Pittura superlavabile per interni

PESO SPECIFICO

1,570 ± 0,050 kg/lit

VISCOSITA'

20000 ± 5000 Cps Brookfield a 23°C

PH

7-9

BRILLANTEZZA

Opaco < 10 G.U. 85°

POTERE COPRENTE

Classe 3

ABRASIONE AD UMIDO

Classe 2

COLORE

Bianco, tinte di cartella

SPESSORI CONSIGLIATI

30÷40 micron secchi per singola mano

NUMERO MANI CONSIGLIATE

2 mani

SOVRAVERNICIABILITA'

8-10 ore

METODO APPLICATIVO

Pennello, rullo, spruzzo

RESA TEORICA

5-6 mq/lit per 2 strati

TEMPO DI ESSICCAZIONE (A 23°C)

secco al tatto

1-2 ore

secco in profondità

18-24 ore

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso

STOCCAGGIO

Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.