

TETTO SICURO

Rev.01/2019

DESCRIZIONE

Membrana liquida a base di resine elastomeriche, che congiuntamente alle speciali cariche impiegate nella formulazione, conferiscono notevole resistenza all'usura e al calpestio, buona elasticità, notevole adesione al supporto, ottima resistenza agli agenti atmosferici, facilità di applicazione.

CAMPI DI IMPIEGO

Indicata per la protezione e l'impermeabilizzazione di supporti cementizi e guaine bituminose.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto, esente da efflorescenze saline e da residui oleosi. Spazzolare e spolverare bene la superficie da trattare rimuovendo ogni residuo friabile. In presenza di pavimentazioni lisce o non porose, è necessario rendere ruvida la superficie per favorire l'adesione e la penetrazione della pittura. Sulle vecchie guaine sia liquide sia bituminose, dopo la loro pulizia, è sempre necessario effettuare un test di adesione prima di procedere all'esecuzione del lavoro.

In ogni caso, e soprattutto con un supporto particolarmente sfarinante, è necessario applicare una mano di imprimitura con SOLVEX consolidante opportunamente diluito ed attendere almeno 18 ore prima di sovraverniciare.

Per un risultato ottimale è importante accertarsi che la pendenza del supporto assicuri un corretto deflusso delle acque piovane.

APPLICAZIONE

Applicare almeno due mani di TETTO SICURO a pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo. Far trascorrere almeno 8 ore tra una mano e l'altra, avendo cura lasciare uno spessore totale compreso tra 1 e 2 mm. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra + 5°C. e + 35°C. Non applicare in imminente possibilità di pioggia, in giornate con elevata umidità ambientale, su supporti fortemente assalati o gelidi ed in presenza di forte vento. Oltre alla mano di imprimitura, applicare sempre almeno due mani di finitura in maniera da ottenere un film compatto ed omogeneo. A lavoro ultimato, è necessario proteggere la superficie trattata, per almeno 48 ore da eventuali precipitazioni atmosferiche.

DILUIZIONE

Aggiungere 40-60% di acqua per la prima mano e max il 10% di acqua per la seconda mano.

DATI TECNICI

PRODOTTO	Guaina impermeabilizzante
PESO SPECIFICO	1,360 ± 0,050 kg/lit
VISCOSITÀ	27000 ± 5000 Cps Brookfield a 23°C
BRILLANTEZZA	Molto opaco
COLORE	Bianco, rosso, verde, grigio
SPESSORI CONSIGLIATI	500÷600 micron secchi per singola mano
NUMERO DI MANI CONSIGLIATE	2 mani
SOVRAVERNICIABILITÀ	8-10 ore
METODO APPLICATIVO	Pennello, rullo, spruzzo
RESA TEORICA	2-3 mq/lit per due strati
ESSICCAZIONE A 23°C	
Secco al tatto	2 ore circa
Secco in profondità	18-24 ore

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO

24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.